	LIIM TEC-BOND	Ø	Värvus	Paigaldus-aeg	temperatuu	Pehmenemi s- temp °C	Paigaldus-temp °C	ISELOOMUSTUS/ KASUTUSALA
EVA (Ethlene Vinyl Acetate)	1X	12/43	Helepruun	Keskmine	-20	95	180 195	Madal viskoossus. Poorsed materjalid, paber, puit, kiudkangas, vahtmaterjalid, klaas. Puidus erinevate defektide (nt. oksaaugud) täitmiseks.
	5	12/15/43	Helepruun	Pikk	-20	100	130 195	Väga madal viskoossus, kõrge kleepuvus. Kõva/pehme puit, keraamika, kerged metallid, plastik (akrüül, polüamiid).
	14	12/15/43	Helepruun	Lühike	-10	85	160 195	Madal viskoossus, väga kõrge kleepuvus, väga kiire paigaldus, kohene seos. Pakendustööd paber ja pappmaterjalidega (ka toiduainete pakendamiseks.)
	23	12/15/43	Helepruun	Pikk	-20	75	195	Keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, pikk paigaldusaeg, täiuslik seos. Üldiseks kasutamiseks. Pakendustööd poorsete materjalidega. Kõva/pehme puit, kangas, mitmed plastikud.
	210	12	Selge	Väga Lühike	-30	120	195	Taaseemaldatav kuumliim mida saab pärast paigaldamist eemaldada. Ei jäta jälgi. Sobib ajutisteks liimimisteks nt. krediitkaardid, näidised ajakirjade vahel jmt. Sobib plastikutele, erinevatele paberitüüpidele ja kaartidele.
	213	12/15/43	Helepruun	Pikk	-15	75	195	Keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, pikk paigaldus-aeg, täiuslik seos. Üldiseks kasutamiseks. Pakendustööd poorsete materjalidega. Kõva/pehme puit, kangas, keraamika, nahk, plastik PVC ja polüstüreen.
	214	12/15/43	Helepruun	Lühike	-10	85	195	Keskmine viskoossus, kõrge kleepuvus, kiire paigaldus, kohene seos, mitte niisutav. Pakendustööd paber- ja poorsete pappmaterjalidega (ka toiduainete pakendamiseks.)
	232	7/12/15/43	selge	Keskmine	-30	75	195	kõrge viskoossus, väga kõrge kleepuvus, kiire paigaldus, täiuslik seos, mitte niisutav. Üldiseks kasutamiseks. Paber, papp, puit, kangas, poorsed materjalid, dekoratsioonimaterjalid.
	239	7/12/15/43	selge	Keskmine	-30	70	195	Kõrge viskoossus. Üldiseks kasutamiseks. Puit, paber, kartong, poorsed materjalid nagu näiteks kangad.
	240	7/12/15/43	selge	Keskmine	-30	75	195	Elastne, keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, keskmine paigaldusaeg, täiuslik seos. Sünteetilised kangad, kile, plastik, keraamika, kerged metallid, paber, puit.
	246	12	Selge/must	Keskmine	-30	75	195	Väga kõrge kleepuvus, kõrge viskoossus, keskmine paigaldusaeg. Värvitud, poleeritud ja teistele siledatele pindadele. Mõlkide eemaldamiseks, aukude täiteks.
	248	12/15/43	Selge	Pikk	-30	75	195	Keskmine viskoossus. Metallid, betoon, keraamika, klaas, puit, nahk, kangad, kumm, melamiin, erinevad plastikud-PVC, polükarbonaad, ABS, Polüester, polüstüreen, akrüül.
	260	12/15/43	Helepruun	Pikk	-15	75	195	Elastne, keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, pikk paigaldusaeg, täiuslik seos. Plastik, klaas, keraamika, metall, väga tundlikud materjalid.
	261	12/15/43	Helepruun	Pikk	-20	75	195	Madal viskoossus. Suure jõudlusega, kõva, elastne liim pika paigaldusajaga. Keraamika, plastik s.h. Polüpropüleen ja polüetüleen, puit, metall ja klaas.
	263	12	Helepruun	Keskmine	-20	105	190 200	Kõrge viskoossus. Spetsiaalselt polüpropüleenile. Kõrge kuumataluvus. Kiire paigaldus. Ei sobi teistele plastikutele!
	265	43	Helepruun	Keskmine	-40	80	180 195	Keskmine viskoossus, keskmine paigaldusaeg. Siledate ja läikivate pindadega toodete komplekteerimiseks. Erinevad plastikud, laminaat, UV lakid. Parim tulemus saabub 24h möödudes.
	342	12/43	valge	väga lühike	-10	75	195	Väga lühike paigaldusaeg, kõrge viskoossus, kohese siduvusega. Sobib kõvade papp kastide sulgemiseks ja kaabli ühendusteks.

	LIIM TEC-BOND	ø	Värvus	Paigaldus-aeg	temperatuu	Pehmenemi s- temp °C	Paigaldus-temp °C	ISELOOMUSTUS/ KASUTUSALA
EVA (Ethlene Vinyl Acetate)	6002 6003	12/43	kollane tumepruun	10		101	160 200	Madal viskoossus, väga kõrge kleepuvus, väga kiire paigaldus, kohene seos. Pakendustööd elastsete materjalidega. Puidus erinevate defektide täitmiseks.
	1942	12/43	pruun	Keskmine pikk	-10	80	160 180	Keskmine viskoossus, pikk paigaldusaeg, kõrge kleepuvus, täiuslik seos. paber, papp, puit, plastik, nahk, nailon, ABS, jäik PVC, keraamika.
	LM 44	12/43	valge	lühike	-10	75	130 160	madal sulamistemperatuur, väga kõrge kleepuvus, väga kiire paigaldus, kohene seos. Pakendustööd. Tundlikud materjalid: sünteetiline kangas, kile, dekoratsioonimaterjal.
Polypropylene	410	43	Helepruun	pikk	-24	100	180 195	Kõrge kleepuvus, pikk paigaldusaeg, täiuslik seos, vastupidavus kuumusele, elastne ka madalal temperatuuril. Ökonoomne universaalliim. Aluste stabiliseerimiseks. Pihustatav.
	420	43	helepruun	3. min	-13	90	180 195	väga pikk paigaldusaeg, kõrge vastupidavus kuumusele, väga kõrge kleepuvus. Kartong, plastik, puit, vahtkumm, sünteetiline fiibermaterjal, kangad. Pihustatav.
	425	43	Helepruun	3. min	-15	80	180	Kõrge efektiivsusega, suure jõudlusega, liim puidule, enamustele plastikutele, mullikilele, kangale, mõningatele metallidele ja betoonile. Pihustatav.
	430	43	Helepruun	6. min	-14	80	180	Väga pikk paigaldusaeg, väga kõrge kleepuvus. Kartong, plastik, puit, vahtkumm. Pihustatav.
Polüamiid	7713	12	15 erinevat värvitooni	Keskmine	-30	115	160-215	Ökonoomne, üld. kasut. kõrge kuuma ja kemikaali vastupidavusega. 15-30sek. Paigaldusajaga. Sobib puidu-tööstusse Merevaik, Beež, Must, Cola, Kreem, Tamm, Kollane, Hall, Valge, Ivory, Mänd, Pöök, Lehis, Pähkel, Mahagon.
	7718	12/15	Merevaik ja must	Lühike	-10	135	180-215	Madal viskoossus, puidudefektide parandamiseks, täidiseks. Sobib ka elektroonikatööstusse. Tulekindlusklass UL-V0. paigaldusaeg alla 2min.
	7784	12/15/43	merevaik	keskmine	-60	105	195-215	Kõrge- ja madala temperatuuritaluvusega üld. kasut. Kõrge paindlikkusega. Toodete kokkupanek, puidutööstusesse, pakkimisse.
	7785	12/15/43	merevaik	keskmine	-10	135	195-215	Kõrge temp.- ja kemikaali taluvusega üld. kasut. Kõrge paindlikkusega. Toodete kokkupanek, õhu-ja kütusefiltrite tootmine, puidutööstused, tekstiil ja pakkimine.
	7786FR	12	merevaik	keskmine	-35	135	195-215	Polüamiid, mis on ULV0 tulekindlusklassis, elektroonikatööstustesse, osade stabiliseerimiseks, annab hea ühenduse PVC ja plastikutele ja ka trükiplaatidele.
	267	12/15/43	Helepruun	pikk	-30	110	180-215	Madal viskoossus, suure jõudlusega, kõrge kuumataluvusega. Polüpropüleenile, polüetüleenile, polükarbonaadile, nailon, jäik PVC, kerged metallid, polüstüreen. Parim tulemus saabub 24h möödudes.
	FLORA1	12	Värvilised					Floristidele ja käsitöölistele mõeldud liim. Sobib lilleseadmiseks, kuivatatud- ja siidist lilledele, keraamikale, korvide tegemiseks, paberile, papile, mõnedele plastikutele ja pehmele puidule.
	CASTTEC42	12/43	Helepruun	Pikk	-15	80	180-195	Liim on mõeldud betoonitööstustesse. Puit, Plastik, metall, vahtpolüstüreen, betoon. Liim kaotab liimis-omadused 6-24h jooksul ja on kergesti eemaldatav.

	LIIM TEC-BOND	ø	Värvus	Paigaldus-aeg	temperatuuri	Pehmenemis-temp °C	Paigaldus-temp °C	ISELOOMUSTUS/ KASUTUSALA
EVA	232 glitter	12	Sädelev värviline	keskmine	-30	75	160 200	kõrge viskoossus, väga kõrge kleepuvus, kiire paigaldus, täiuslik seos, mitte niisutav. Paber, papp, puit, kangas, poorsed materjalid, dekoratsioonimaterjalid. Võimalus valida erinevate värvide vahel: sädelev punane, sädelev roheline, sädelev hõbedane, sädelev kuldne, sädelev mitmevärvline
	240 Color	12	Värvilised	keskmine	-30	75	160 200	Elastne, keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, keskmine paigaldusaeg, täiuslik seos. Sünteetilised kangad, kile, plastik, keraamika, kerged metallid, paber, puit. Võimalus valida erinevate värvide vahel: pruun, tumeroheline, heleroheline, tumesinine, helesinine, kuldne, hõbe, punane, kollane, must, valge ja oranž.
CT pakend	5	CT/BULK	Helepruun	pikk	-20	100	130 195	Väga madal viskoossus, kõrge kleepuvus. Kõva/pehme puit, keraamika, kerged metallid, plastik (akrüül, polüamiid).
	2169	CT/BULK	selge		-20	84	130	Väga pikk paigaldusaeg, kergelt eemaldatav, sobib kõikidele paberitele ja plastikule. Sobib kleepimaks plastikut paberile mida soovitakse hiljem eemaldada nagu kinkekaardid, krediitkaardid
	4741	CT/BULK	merevaik		-20	80	130	väga hea kleepuvusega, rõhutundlik, pehme paindliku siduvusega, mis peaks jääma uuesti ja uuesti kleepuma. Sobib kleepimaks plastikut paberile mida soovitakse hiljem eemaldada nagu kinkekaardid, krediitkaardid
	9010	CT	valge	Pikk	-40	130	130	Kuumuse ja kemikaalide kindel. PUR reactive liim paigaldatakse nagu tavalist kuumliimi kuid selle side ajapikku tugevneb ning tekitab paari päeva möödudes väga tugeva sideme. Puit, paber, kartong, klaas, PVC, kumm, ABS, melamiin, epoksiidid, metallid.
	9040	CT	merevaik	väga pikk	-40	130	130	Kuumuse ja kemikaalide kindel. PUR reactive liim paigaldatakse nagu tavalist kuumliimi kuid selle side ajapikku tugevneb ning tekitab paaripäeva möödudes väga tugeva sideme. Puit, paber, kartong, klaas, PVC, kumm, ABS, melamiin, epoksiidid, metallid.

+372 7300950 info@ottensten.ee Leia meid Facebookist

OTTENSTEN www.ottensten.ee